

www.sanax.cz

IČO:03008789 DIČ:CZ03008789

SANAX®

SANAX GROUP s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín
tel.: +420 412 517 255
e-mail: sanax@sanax.cz

Laboratorní zpráva: testování Gelacryl AR

Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení Gelacrylu AR před a po roztažení a expanzi ve vodě

Vzorek Gelacrylu AR a vzorek Gelacrylu AR v kombinaci se zesílenou pěnou jsou ponořeny do vody.


Po sedmi dnech je rozpínání obou vzorků ukončeno a jsou měřeny hodnoty pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení.

Rozpínání vzorku Gelacrylu AR je 160%.

Rozpínání vzorku Gelacrylu AR v kombinaci s pěnou je 90%.

Následující tabulka ukazuje výsledky měření pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení před a po expanzi.

	Pevnost v tahu (N/mm ²)	Pevnost v tahu po rozpínání (N/mm ²)	Prodloužení při přetržení (%)	Prodloužení při přetržení po rozpínání (%)
GASF-AR	0,04	0,03	400	350
GASF- AR +pěna	0,12	0,11	300	250



Rozpínání Gelacrylu AR + výztužná pěna

Tyto výsledky ukazují, že i když došlo k rozpínání materiálu, pevnost v tahu G.A.S.F.–AR + pěny se snížilo pouze o 8% a prodloužení při přetržení o 17%. Po rozpínání je prodloužení stále 250%. Na následujících obrázcích můžete vidět, že elasticita zůstává velmi dobrá.